



ER1925M_HE0051

FREOPOX-Osnovi premaz

Opis proizvoda

Tehnologija proizvoda	2K premaz na bazi otapala
Primjena u industriji	na primjer u panozi Proizvodnja vozila
Kapacitet punjenja	vrlo dobro
Zaštita od korozije	dobro
Podlaga	čelik, Pjeskaren čelik

Opšta svojstva proizvoda

Osnova vezivnog sredstva	Epoksidna smola	
Ton boje	prema RAL 840 HR druge nijanse na upit	
Vizualno zasjati	matirano	
Viskozitet	Vrijeme protoka 60-70 sek., 4 mm protočna čašica	DIN 53211
Gustoća	1,20-1,22 g/ml nakon dodavanja učvršćivača	teoretski
Suha tvar	59-61 % nakon dodavanja učvršćivača	teoretski
Volumen tvdih djelica	43-47 % nakon dodavanja učvršćivača	teoretski
Referentni proizvod	Navedene vrijednosti odnose se na proizvod ER1925MRU735.	
Postojanost kod skladištenja	u originalnoj ambalaži najmanje 24 mjeseci pri temperaturi 5 do 25 °C. Otvorene posude upotrijebiti što prije. Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.	

Upotreba i prerada

Pretpriprema	Podloga ne smije sadržavati tvari koje oštećuju prijanjanje kao što su ulje, mast, hrđa, kamenac, mlinski kamenac, vosak i ostaci sredstva za odvajanje. Preporučamo korištenje prikladnih mehaničkih procesa predobrade (npr. pjeskarenje, mljevenje) ili kemijskih postupaka predobrade (npr. fosfatanje) u skladu sa zahtjevima.
--------------	---



ER1925M_HE0051

FREOPOX-Osnovi premaz

Prijedlog postavljanja	Podlaga	čelik	
	Temeljni nanos	ER1925M Omjer miješanja 3:1 HE0051 Debljina suhog filma 70-90 µm	
	Završna boja	UR1449G Omjer miješanja 7:1 HU0140 Debljina suhog filma 50-70 µm	
Napomena prije upotrebe	Prije upotrebe dobro promješati, npr. sa brzim mješačem.		
Učvršćivač	HE0051		
Omjer miješanja	Dijelovi po težini 3:1		
Razrjeđivač	EFD razrjeđivač 400009		
Radna temperatura	od 10 °C do 25 °C		
Upotrebljivost	maks. 3 sati / 20 °C Vrijeme upotrebe se kod povišenih temperatura i/ili pod pritiskom može skratiti.		
Prskanje - airless	u dobavnom viskozitetu nakon dodavanja utvrdjivača Mlaznica 0,23 mm Kut 20°		
Prskanje - airmix	u dobavnom viskozitetu nakon dodavanja utvrdjivača Dizna 0,23 mm, kut 40°		
Prskanje - visoki pritisak	u viskoznosti isporuke nakon dodatka učvršćivača mlaznica 1,5-2,0 mm tlak ubrizgavanja 2-4 bar		
Potrošnja	bez gubitka nanošenja 214 g/m ² debljina sloja 80 µm nakon dodavanja učvršćivača	teoretski	
Zračno sušenje	20 °C, 50 % relativna vlaga		
Prašno suho	nakon 30 minuta (stupanj suhoće 1)		DIN EN ISO 9117-5
Trvrdo na dodir	nakon 4 sati (stupanj suhoće 4)		DIN EN ISO 9117-5
Potupno suho	nakon 7 dan/s (prigušenje njihala)		DIN EN ISO 1522
Čišćenje radnih uređaja	s EFD razrjeđivačem 400424 unutar vremena obrade.		

Daljnja prerada lakiranih proizvoda

Prefarbavanje s UR1449G nakon sušenja na sobnoj temperaturi od 20-40 min.



ER1925M_HE0051 FREOPOX-Osnovi premaz

Primjedbe

EFD - Info

Dodatne tehničke informacije možete pronaći u EFD Info. br. 170.

Zaštita rada i zdravlja

Kod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.

Uvjeti ispitivanja

Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.