


FREIOPLAST-Hydro-Lackfarbe

WL1676V


Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ Водоразбавляемая 1-К краска ■ Область применения, например для строительства и объектов жизнедеятельности (обогреватели, климатическая, санитарная и т.п. техника) ■ Быстрое предварительное отверждение ■ Возможно ускоренное отверждение ■ Хорошая твердость и эластичность ■ Подходит для окраски пластмасс 																						
Технико/физические характеристики	<table border="1"> <tr> <td>■ Связующие - основы</td> <td>Смесь на базе полиакрилата и полиуретана</td> </tr> <tr> <td>■ Цвет</td> <td>Все имеющиеся оттенки цвета</td> </tr> <tr> <td>■ Глянец визуально</td> <td>матовые</td> </tr> <tr> <td>■ Вязкость DIN 53211 (ранее)</td> <td>Время истечения 35-43 секунд 4 мм диаметр отверстия</td> </tr> <tr> <td>■ Разбавитель</td> <td>Деминерализованная вода</td> </tr> <tr> <td>■ pH-Значение</td> <td>8,4-8,8</td> </tr> <tr> <td>■ Плотность теоретически определяемая</td> <td>1,35-1,55 g/ml</td> </tr> <tr> <td>■ Сухой остаток теоретически определяемая</td> <td>57-63 %</td> </tr> <tr> <td>■ Объемный сухой остаток теоретически определяемая</td> <td>400-420 ml/kg</td> </tr> <tr> <td>■ Расход материала теоретический, без учета потерь при нанесении</td> <td>90-105 g/m², толщина ЛКП 40 μm</td> </tr> <tr> <td>■ Приведенные свойства были проверены для материала указанного цвета</td> <td>Оттенок цвета от WL1676VN3374</td> </tr> </table>	■ Связующие - основы	Смесь на базе полиакрилата и полиуретана	■ Цвет	Все имеющиеся оттенки цвета	■ Глянец визуально	матовые	■ Вязкость DIN 53211 (ранее)	Время истечения 35-43 секунд 4 мм диаметр отверстия	■ Разбавитель	Деминерализованная вода	■ pH-Значение	8,4-8,8	■ Плотность теоретически определяемая	1,35-1,55 g/ml	■ Сухой остаток теоретически определяемая	57-63 %	■ Объемный сухой остаток теоретически определяемая	400-420 ml/kg	■ Расход материала теоретический, без учета потерь при нанесении	90-105 g/m ² , толщина ЛКП 40 μm	■ Приведенные свойства были проверены для материала указанного цвета	Оттенок цвета от WL1676VN3374
■ Связующие - основы	Смесь на базе полиакрилата и полиуретана																						
■ Цвет	Все имеющиеся оттенки цвета																						
■ Глянец визуально	матовые																						
■ Вязкость DIN 53211 (ранее)	Время истечения 35-43 секунд 4 мм диаметр отверстия																						
■ Разбавитель	Деминерализованная вода																						
■ pH-Значение	8,4-8,8																						
■ Плотность теоретически определяемая	1,35-1,55 g/ml																						
■ Сухой остаток теоретически определяемая	57-63 %																						
■ Объемный сухой остаток теоретически определяемая	400-420 ml/kg																						
■ Расход материала теоретический, без учета потерь при нанесении	90-105 g/m ² , толщина ЛКП 40 μm																						
■ Приведенные свойства были проверены для материала указанного цвета	Оттенок цвета от WL1676VN3374																						
Подложка	<ul style="list-style-type: none"> ■ PS (Полистирол) ■ PS (Пенополистирол) 																						
Подготовка поверхности	<p>■ На поверхности подложки не должно быть различных загрязнений, например таких как: масла, жиры, ржавчина, железная окалина, вальцовочные пленки, воски, остатки литевых смазочных материалов, ПАВ. Для определения свойств ЛКП на определенной подложке мы рекомендуем сделать предварительные испытания. Мы рекомендуем: для усиления антикоррозионной защиты - химические методы подготовки поверхности (например фосфатирование для стали, хромирование для алюминия); для улучшения адгезии - механические методы подготовки поверхности (например песко- или дробеструйная обработка), травление, шлифование.</p>																						
Система ЛКП	<table border="1"> <tr> <td>■ Подложка</td> <td>PS (Полистирол)</td> </tr> <tr> <td>■ Финишный слой</td> <td>WL1676VN3374 Толщина ЛКП 30 μm</td> </tr> </table>	■ Подложка	PS (Полистирол)	■ Финишный слой	WL1676VN3374 Толщина ЛКП 30 μm																		
■ Подложка	PS (Полистирол)																						
■ Финишный слой	WL1676VN3374 Толщина ЛКП 30 μm																						



FREIOPLAST-Hydro-Lackfarbe

WL1676V

Механические испытания	<ul style="list-style-type: none"> ■ метод надрезов решеткой Gt 0 DIN EN ISO 2409
Технология применения	<ul style="list-style-type: none"> ■ Перед применением компоненты должны быть хорошо перемешаны до гомогенного состояния (напр. с помощью высокоскоростной мешалки). При попадании на кожу - смыть водой. ■ Температура объекта 10-30 °C ■ Время «жизни» композиции Температура окружающей среды 18-22 °C относительная влажность 40-60 % ■ Пневматическое нанесение Вязкость при поставке Сопло: 1,4 mm Давление распыления 4 bar ■ Нанесение следующих слоев возможно при использовании материалов на такой же основе, но необходимо учитывать время промежуточной сушки ■ Очистка рабочих инструментов Неотвержденный материал удаляется с помощью воды или с помощью смеси воды и 5-10% очистителя 400916. Засохший материал удалить с помощью очистителя 400424. ■ Указания по обеспечению охраны труда При контакте и работе с материалами и покрытиями использовать обычные меры безопасности и личной защиты. Более подробные сведения по опасным материалам, мерам предосторожности и средствам защиты, а также по охране окружающей среды, содержатся в соответствующих листах безопасности.
Отверждение	<ul style="list-style-type: none"> ■ Отверждение на воздухе при 20 AC, 40-60 % относительной влажности с движением воздуха ■ Время высыхания "от пыли" через 20 мин. (Степень отверждения 1/ DIN EN ISO 9117-5) ■ Время высыхания «до отлипа» через 1 Час. (Степень отверждения 4/ DIN EN ISO 9117-5) ■ Полное отверждение через 3 дней (день) (твердость по маятнику/ DIN EN ISO 1522) ■ Отверждение под действием температуры возможность отверждения до 90°C
Срок хранения	<ul style="list-style-type: none"> ■ В оригинальной упаковке минимум 12 месяцев от 5 до 25 °C. Беречь от мороза. После вскрытия упаковки, необходимо выработать материал в короткий срок. <p>Максимальный срок хранения партии указан на этикетке. Срок хранения свыше указанного не означает, что товар не может быть использован. Проверка требуемых характеристик, в соответствии с областью применения, подтверждает использование товара соответствующего качества.</p>
Специальные указания	<ul style="list-style-type: none"> ■ EFD-Информация Следующую техническую информацию Вы можете взять из листа безопасности. 111 ■ Условия испытаний Все данные базируются на основании норм 23/50 DIN EN 23270.



FREIOPLAST-Hydro-Lackfarbe
WL1676V

Эти данные основываются на нашем знании продукта и технологии.
На метод применения мы не можем оказывать влияние.
Мы готовы предоставить дополнительную информацию.

Данные указанные в этом техническом листе являются правильными и не требуют дополнительных спецификаций.