




FREIOPLAST-Hydro-Laque-rouleau WL1529M

Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> ■ Revêtement monocomposant diluable à l'eau ■ Utilisation par ex. dans la branche "construction de véhicules utilitaires" ■ Adapté pour support à base de bois 																						
Données techniques et physiques	<table border="1"> <tr> <td>■ Liant de base</td> <td>Copolymère de styrène-acrylique</td> </tr> <tr> <td>■ Teintes</td> <td>Toutes les teintes standards</td> </tr> <tr> <td>■ Indice de brillance visuel</td> <td>mat</td> </tr> <tr> <td>■ Viscosité</td> <td>5000-8000 mPa.s/ Mobile 6 60 rotation/ min.</td> </tr> <tr> <td>■ Diluant</td> <td>eau déminéralisée</td> </tr> <tr> <td>■ Valeur du pH</td> <td>8,7-8,9</td> </tr> <tr> <td>■ Densité détermination théorique</td> <td>1,1-1,3 g/ml</td> </tr> <tr> <td>■ Extrait sec détermination théorique</td> <td>50-56 %</td> </tr> <tr> <td>■ Taux volumique d'extrait sec détermination théorique</td> <td>350-370 ml/kg</td> </tr> <tr> <td>■ Consommation théorique, sans pertes à l'application</td> <td>160-170 g/m², Épaisseur 60 µm</td> </tr> <tr> <td>■ Couleur de référence des valeurs spécifiées</td> <td>Couleur de référence de WL1529MRU905</td> </tr> </table>	■ Liant de base	Copolymère de styrène-acrylique	■ Teintes	Toutes les teintes standards	■ Indice de brillance visuel	mat	■ Viscosité	5000-8000 mPa.s/ Mobile 6 60 rotation/ min.	■ Diluant	eau déminéralisée	■ Valeur du pH	8,7-8,9	■ Densité détermination théorique	1,1-1,3 g/ml	■ Extrait sec détermination théorique	50-56 %	■ Taux volumique d'extrait sec détermination théorique	350-370 ml/kg	■ Consommation théorique, sans pertes à l'application	160-170 g/m ² , Épaisseur 60 µm	■ Couleur de référence des valeurs spécifiées	Couleur de référence de WL1529MRU905
■ Liant de base	Copolymère de styrène-acrylique																						
■ Teintes	Toutes les teintes standards																						
■ Indice de brillance visuel	mat																						
■ Viscosité	5000-8000 mPa.s/ Mobile 6 60 rotation/ min.																						
■ Diluant	eau déminéralisée																						
■ Valeur du pH	8,7-8,9																						
■ Densité détermination théorique	1,1-1,3 g/ml																						
■ Extrait sec détermination théorique	50-56 %																						
■ Taux volumique d'extrait sec détermination théorique	350-370 ml/kg																						
■ Consommation théorique, sans pertes à l'application	160-170 g/m ² , Épaisseur 60 µm																						
■ Couleur de référence des valeurs spécifiées	Couleur de référence de WL1529MRU905																						
Supports	<ul style="list-style-type: none"> ■ Panneau de particules 																						
Préparation de surface	<ul style="list-style-type: none"> ■ Le support doit être exempt de substances anti-adhérentes comme par ex. huiles, graisses, rouille, calamine, cires et agents de démoulage. Des essais préalables sont conseillés pour garantir l'adéquation de la qualité du revêtement avec le support. Pour des exigences plus élevées, nous recommandons une phosphatation par ex. pour la tenue à la corrosion et un sablage, un ponçage ou un dérochage par ex. pour l'adhérence 																						
Proposition de gammes de produits	<table border="1"> <tr> <td>■ Supports</td> <td>Panneau de particules</td> </tr> <tr> <td>■ Laque de finition</td> <td>WL1529MRU905 Épaisseur du film sec 40 µm</td> </tr> </table>	■ Supports	Panneau de particules	■ Laque de finition	WL1529MRU905 Épaisseur du film sec 40 µm																		
■ Supports	Panneau de particules																						
■ Laque de finition	WL1529MRU905 Épaisseur du film sec 40 µm																						
Tests mécaniques	<table border="1"> <tr> <td>■ Quadrillage DIN EN ISO 2409</td> <td>Gt 0</td> </tr> </table>	■ Quadrillage DIN EN ISO 2409	Gt 0																				
■ Quadrillage DIN EN ISO 2409	Gt 0																						
Mise en oeuvre et utilisation	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bien remuer avant utilisation, mélanger de façon homogène (par exemple: un mélangeur à grande vitesse). Pour éviter la formation de la peau, couvrir avec de l'eau. Le film de peinture sec ne doit pas dépasser 80 µm - Risque de formation de bulles ■ Température de l'objet 10-30 °C ■ Conditions de mise en oeuvre Température ambiante 15-25 °C humidité relative 40-70 % 																						

Les informations fournies dans les fiches techniques ont été élaborées en fonction de l'état de nos connaissances techniques en notre possession à la date en question. Toutefois ces indications n'exemptent pas de tester nos produits, pour déterminer si le produit en question est adapté à l'usage et aux performances auquel il est destiné. La vente de nos produits est effectuée selon nos conditions commerciales et de livraison.



FREIOPLAST-Hydro-Laque-rouleau WL1529M

	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rouleau à viscosité de livraison ■ Surlaquage possible avec la même qualité, au plutôt après matage de la surface ■ Nettoyage du matériel Immédiatement à l'eau - éventuellement avec addition de 5 -10 % en poids de nettoyant EFD- 400916. Peinture préséchée à l'aide d'un nettoyant solvanté (par ex EFD- diluant 400424)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hygiène et sécurité: préconisations Les mesures habituelles de précautions et de protections du personnel sont à respecter lors de la manipulation et de l'utilisation des peintures poudres. Vous trouverez dans la fiche de données de sécurité tous les renseignements nécessaires concernant les produits dangereux, ainsi que les recommandations sur la santé et l'environnement.
Conditions de polymérisation (durcissement)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Séchage air à 20 °C, 40-70 % d'humidité relative avec circulation d'air ■ Séchage hors poussière après 30 min. (Degré de séchage 1/ DIN EN ISO 9117-5) ■ Résistant au toucher après 30 heures (Degré de séchage 4/ DIN EN ISO 9117-5) ■ Séchage à coeur après 7 jours (dureté pendulaire / DIN EN ISO 1522) ■ Séchage four jusqu'à 70°C possible
Stabilité au stockage	<ul style="list-style-type: none"> ■ 12 mois dans son emballage d'origine, à une température de stockage entre 5 à 25 °C. Protéger du gel. Les emballages ouverts sont à utiliser dans bref délai. <p>La date de péremption de chaque lot est indiquée sur l'étiquette. En cas de stockage dépassant la date de péremption, il est nécessaire de faire réaliser un contrôle du produit, afin de vérifier ses aractéristiques physico-chimiques conformément à l'assurance qualité.</p>
Remarques spéciales	<ul style="list-style-type: none"> ■ EFD-Info D'autres informations techniques sont disponibles dans les info-EFD Nr. 111 ■ Conditions d'essais Toutes les déclarations sont basées par rapport aux Conditions normalisées 23/50 DIN EN 23270. Ces informations reposent sur la connaissance et l'expérience des produits. Nous n'avons aucune influence sur l'application des produits. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire. <p>Les données de cette fiche technique sont des valeurs de référence et ne représentent aucune spécification.</p>