

**HU0150****EFDEDUR-Otvrdivac hidro****Opis proizvoda**

<b>Tehnologija proizvoda</b>	Učvršćivač za poliuretanske premaze
<b>Svojstva</b>	spora varijanta

**Opšta svojstva proizvoda**

<b>Osnova vezivnog sredstva</b>	alifatski poliizocianat	
<b>Ton boje</b>	bezbojna	
<b>Viskozitet</b>	Vrijeme protoka 40-50 sek., 4 mm protočna čašica	DIN 53211
<b>Gustoća</b>	1,07-1,13 g/ml	teoretski
<b>Suha tvar</b>	79-81 %	teoretski
<b>Volumen tvdih djelica</b>	680-700 ml/kg	teoretski
<b>Postojanost kod skladištenja</b>	u originalnoj ambalaži najmanje 12 mjeseci pri temperaturi 5 do 25 °C. Štititi od smrzavanja. Otvorene posude upotrijebiti što prije.	
	Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.	

**Upotreba i prerada**

<b>Napomena prije upotrebe</b>	Prije upotrebe dobro promiješati, npr. sa brzim mješačem.
<b>Radna temperatura</b>	Temperatura prostora 18-25 °C relativna vlaga 40-60 %
<b>Čišćenje radnih uređaja</b>	Učvršćivač se ne smije miješati s vodom! Čišćenje se mora obaviti organskim otapalima.

**Primjedbe**

<b>Zaštita rada i zdravlja</b>	Kod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.
<b>Uvjeti ispitivanja</b>	Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.
	Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.