

**BD7502X****DURELASTIC-Pigmentna pasta****Opis izdelka**

Lastnost	močno obarvano
Vsebnost pigmenta	visoko koncentrirano

**Splošne lastnosti izdelka**

Osnova vezivnega sredstva	nenasičena poliesterska smola, vsebuje stiren		
Barvni ton	črna		
Viskoznost	1400 - 3000 mPa*s, vreteno 6, 50 obratov	DIN EN ISO 2555	
Gostota	1,2 g/cm <sup>3</sup> odvisno od odtenka	teoretična določitev	
Obstojnost pri skladiščenju	v originalni embalaži najmanj 4 mesecev pri temperaturi 5 do 25 °C. Odrpte posode je potrebno uporabiti čim prej.		
	Datum minimalne obstojnosti vsake sarže je naveden na etiketi izdelka. Material po preteku tega roka ni nujno neuporaben. Vsekakor pa je za vsak posamezen primer uporabe takšne barve potrebno preveriti ustreznost kakovosti predpisanim zatevam.		

**Uporaba in predelovanje**

Opomba pred uporabo	Izvedite predhodne preskuse, pigmenti lahko glede na barvni ton skrajšajo ali podaljšajo čas uporabnosti.
Uporaba	v dobavljeni viskoznosti. 2 - 5 % za barvanje smol
Čiščenje delovnih naprav	Čistilno sredstvo EFD 400906

**Opombe**

Zaščita dela in zdravja	Pri uporabi materialov za oslojevanje upoštevati običajne varnostne ukrepe kot tudi ukrepe za osebno varstvo. Nadaljnje napotke o nevarnih snoveh, varnostno tehničnih podatkih in priporočilih za zaščito zdravja in okolja lahko povzamete iz ustreznih varnostnih listov.
Pogoji preskušanja	Navedbe veljajo glede na klimatski standard 23/50 DIN EN 23270. Navedbe slonijo na našem poznavanju izdelka in izkušnjah. Na samo uporabo nimamo nikakršnega vpliva. Za dodatne informacije smo Vam na voljo.  Podatki v tem listu so okvirne vrednosti in se ne morejo uporabljati kot specifikacija.