



BD9120X

DURELASTIC-Sistem-Gelcoat

Opis izdelka

Tehnologija proizvoda	Gelcoat s stirenom
Uporaba	mazljivo
Stabilnost	zelo dobro

Splošne lastnosti izdelka

Osnova vezivnega sredstva	nenasičena poliestrska smola na osnovi ortoftalne kisline
Barvni ton	po RAL 840 HR druge barve na zahtevo
Stopnja sijaja	Odvisno od oblike in ločilnega sredstva
Viskoznost	3000 - 6500 mPa*s
Gostota	1,3 g/cm ³ teoretična določitev
Obstojnost pri skladiščenju	<p>v originalni embalaži najmanj 6 mesecev pri temperaturi 5 do 25 °C. Odprte posode je potrebno uporabiti čim prej.</p> <p>Datum minimalne obstojnosti vsake sarže je naveden na etiketi izdelka. Material po preteku tega roka ni nujno neuporaben. Vsekakor pa je za vsak posamezen primer uporabe takšne barve potrebno preveriti ustreznost kakovosti predpisanim zatevam.</p> <p>S podaljševanjem časa skladiščenja se lahko čas želiranja in strjevanja spremeni. Z dodajanjem pospeševalnikov (npr. BD7550) lahko prilagodite prvotni čas želiranja.</p>

Uporaba in predelovanje

Šablona/orodje	Samolepilne folije Šablone GfK (umetna masa, ojačana s steklenimi vlakni) Kovinske forme
Predhodna obdelava	Šablone obdelajte z ustreznimi ločilnimi sredstvi.
Opomba pred uporabo	Pred uporabo dobro in počasi premešajte brez dovajanja zraka ali homogeno zmešajte sestavine.
Mešalno razmerje	+ 2 % trdila Durelastic (MEKP 50) HD0625
Redčilo	Razredčenje EFD 3-5 % 400900
Delovna temperatura	Pri predelavi je treba upoštevati temperaturo sobe, materiala in oblikovanja 18 °C, da preprečimo motnje pri strjevanju in pojav nagubanja.
Uporabnost	maks. 12 - 15 min. / 20 °C Pri dodatku 2 % HD0625
mazanje	v dobavni viskoznosti
Valjanje	v dobavni viskoznosti



BD9120X

DURELASTIC-System-Gelcoat

Poraba	500-600 g/m ² povprečna debelina preskusne plasti	teoretična določitev
Čiščenje delovnih naprav	s čistilnim sredstvom EFD 400906 v času predelave.	

Nadaljne predelovanje lakiranih izdelkov

Laminiranje	po 90 min., najpozneje po 12 urah pri temperaturi materiala in sobni temperature 20 °C.
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Mehanske preiskave

mehanske lastnosti	Upogibna trdnost	132 MPa	DIN EN ISO 178
	E-modul	3150 MPa	DIN EN ISO 178
	Natezna trdnost	63 MPa	DIN EN ISO 527-2

Podatki se nanašajo na utrjeno, neojačano kombinacijo smole.

Opombe

Sistemski premaz Možna je integracija v koncept sistemske barve kot horizontalna sistemska barva (različne barve enakega videza) ali vertikalna sistemska barva (del večplastne strukture). Več informacij na www.freilacke.de/systemlacke.

Zaščita dela in zdravja Pri uporabi materialov za oslojevanje upoštevati običajne varnostne ukrepe kot tudi ukrepe za osebno varstvo. Nadaljnje napotke o nevarnih snoveh, varnostno tehničnih podatkih in priporočilih za zaščito zdravja in okolja lahko povzamete iz ustreznih varnostnih listov.

Pogoji preskušanja Navedbe veljajo glede na klimatski standard 23/50 DIN EN 23270. Navedbe slonijo na našem poznavanju izdelka in izkušnjah. Na samo uporabo nimamo nikakršnega vpliva. Za dodatne informacije smo Vam na voljo.

Podatki v tem listu so okvirne vrednosti in se ne morejo uporabljati kot specifikacija.